



THE SECOND FILM FACTORY OF LUCKY GROUP

Technické parametry UV-P, UV-PQ	
Typ desky	Pozitivní ofsetová deska
Oblast použití	Barevný tisk, tisk novin, knih, obalů, rotační ofset
Podklad	Elektrochemicky zrněný a eloxovaný hliníkový podklad
Kalibrace	0,15 mm (UV-PQ), 0,30 (UV-P)
Maximální šířka krátkého vlákna	0,15 mm:1050 mm, 0,30: 1320 mm
Tmavý filtr	350-420 nm ^{světlo} UV 365-375 nm & 405-410 laser UV
Změna barvy	Modrozelená až bledězelená po vyvolání
Vyvolávání	Vodivost: min. 55 ms, max. 70 ms, Teplota: 20-25 °C PH 13.00-13.40
Vyvolávací stroj	Běžné vyvolávací zařízení pro ofsetové desky
Parametry desky	Citlivost 90mj/cm ² , Ra: 0,55-0,70 μm, Hmotnost vrstvy: 2.0-2.4 g/m ² , Hmotnost oxidace: 2.8-3.2 g/m ²
Reprodukce bodů	2-98% v 200 lph
Výsledná barva obrazu	Modrozelená
Balení	0,15 mm - 100 ks/krabici, 50 ks/krabici pokud délka < 1030mm, 30 ks/krabici pokud délka ≥1030 mm, 25 ks/krabici pokud plocha desky > 1m ²
Životnost	18 měsíců v temnu, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů příliš nízkých nebo vysokých teplot a vysoké vlhkosti
Náklad	0,30 mm nad 100 000 výtisků. Skutečný náklad se může lišit v závislosti na typu lisu, barvy a podmínek skladování.